



Gummi - Regenerat

Regupol® - Platten, Gummi- Recycling - Matte, Bautenschutz – Matte,
Gummigranulat - Matte, Fallschutz - Platten

Rollen – Matten – Streifen – Zuschnitte – Unterlagen
Ladungssicherung – Antirutschmatte – Sportbodenbelag



Herstellung: Gummigranulat und Polyurethan Bindemittel

Shore Härte / Farbe: ca. 50 ± 5 Shore A / schwarz / Baustoffklasse B2
Temperaturbeständig: - 40 bis + 110 °C

Qualitäten	GG 730	GG 930	GF 730	GF 930
Gewicht ± 5 %	730 kg/m ³	930 kg/m ³	730 kg/m ³	930 kg/m ³
Druckverformung	0,24 MPa	0,82 MPa	0,24 MPa	0,88 MPa
Zugfestigkeit	0,42 MPa	> 1 MPa	0,56 MPa	1 MPa
Reißdehnung	ca. 46 %	ca. 70 %	ca. 57 %	ca. 53 %

- Einsatz als Schall- und Trittschalldämmung, Bautenschutz, Unterlage für Waschmaschinen.

Stärke		3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
Breite / Länge mm		1050 , 1250 , 2100 / 10.000 oder 20.000 (Längen auf Wunsch)									
Artikelnr. 15500 ..	Qualität GG 730	-	.04	.05	.06	.08	.10	.12	.15	.20	.25
Artikelnr. 15510 ..	Qualität GG 930	-	.04	.05	.06	.08	.10	.15	.20	.25	.25
Artikelnr. 15520 ..	Qualität GF 730	.03	.04	.05							
Artikelnr. 15530 ..	Qualität GF 930	.03	.04	.05							

Gummi - Kork

Herstellung: mittelkörniges Gummigranulat, Korkmehl und PU- Bindemittel

spez. Gewicht : ca. 0,6 – 0,9 g/cm³
Zugfestigkeit : ca. 1,0 MPa

Kompression: 20 – 35 %
Rückfederung: min.70 %
Biegefest : ab min. 3 mm



Stärke	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
Breite / Länge	1000 / 10.000								
Artikelnr. 15540 ..	.01	.15	.02	.03	.04	.05	.06	.08	.10